



Tips voor een resultaat met KARAKTER

Verbruik/m²

De gebakken klinkers worden uitsluitend per volle paletten geleverd. De klinkers dienen plat gestraat te worden. Verbruik per m² afhankelijk van de afmeting. Afmetingen worden altijd beschreven als L x B x H (mm).

Passtukken

Ter plaatse van de kantopsluiting kun je er voor kiezen om de klinkers met een klinkerknipper passend te maken. Ons advies is om de passtukken te zagen, dit zorgt voor een strak resultaat. Houd bij het bestellen rekening met ongeveer 4% tot 7% verlies, afhankelijk van het gekozen legverband.

Invegen

De bestrating met grof, kalkvrij zand of kalkvrij brekerzand invegen. Dit over een periode enkele keren herhalen, zodat de voegen volledig gevuld zijn. Zorg vóór belasting van het straatwerk dat de voegen volledig gevuld zijn.

Reiniging en uitbloei

Bestrating die niet regelmatig nat wordt door regenwater, zoals onder een carport of overkapping, kan een witte uitslag zichtbaar worden. Deze wordt veroorzaakt door stoffen die vanuit de ondergrond naar boven komen. Het regelmatig reinigen met water, of een speciaal reinigingsmiddel, is afdoende om deze uitslag te verwijderen.

Aftrillen

De bestrating aftrillen met een lichte triplaat met rubberen mat. Tijdens het aftrillen en of gebruik kan het voorkomen dat afsplinteren van de straatsteen optreedt. Een juiste vulling van de voeg en het aftrillen met rubberen mat minimaliseert dit.

Maatspreiding

Verschillen in structuur en maat zijn eigen aan het bakproces van grof keramische producten en behoren toe aan een natuurlijk product als gebakken klinkers. De maatspreiding valt binnen de Europese productnorm NEN-EN 1344.

Verbanden en streklaag

Wij adviseren minimaal één streklaag ter plaatse van de kant opsluiting, zo krijgt uw bestrating een uitstraling met KARAKTER. Samen met een juiste keuze van legverband (bijvoorbeeld Elleboog of Keper) zorgt dit voor een unieke uitstraling.

Onderhoud

Op bestrating kan enige vervuiling door allerlei oorzaken ontstaan, het regelmatig schoonvegen van de bestrating is voldoende om deze vervuiling tegen te gaan. Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet aan te raden. Op bestrating die door inwerking van regen en oppervlaktewater lang nat blijft, kan een groene uitslag ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de klinkers.